



WP[®]-SPRUCE

Est un panneau contreplaqué rigide, solide et léger.

WP[®]-SPRUCE est un contreplaqué multifonction adapté à de nombreuses applications. Il est à la fois léger, résistant, rigide et idéal pour des applications structurales et porteuses telles que les toitures, les revêtements de sols, les murs, les emballages et la menuiserie. WP[®]-SPRUCE est proposé dans de nombreuses dimensions et épaisseurs avec trois qualités de face. De plus, nos clients apprécient le caractère écoresponsable du produit, fabriqué à partir d'épicéa du Nord certifié et conforme aux normes environnementales en vigueur.

Collage

Collage extérieur, conforme à la norme EN 314-2/classe 3. WP[®]-SPRUCE est également conforme aux exigences de la norme EN 13986 E1 pour son faible taux d'émission de formaldéhyde. La livraison de panneaux certifiés CARB II / JAS 4* est possible sur demande.

Surface

Faces de qualité II et III (conforme à la norme EN 635-3).
Possibilité de face qualité G (=qualité II améliorée sans défaut ouvert).

Usage

Usinage des chants disponible sur demande.

Dimensions du panneau

Dimensions standards pour construction plis épais	Dimensions standards pour construction plis minces	Dimensions max. des panneaux	Tolérances dimensionnelles	Tolérances d'équerrage
Longueur : 2500 mm Largeur : 1250 mm Avec rainure et languette 2400 / 2440 x 600 / 1200 mm	1200 / 1220 / 1250 / 1500 / 1525 x 1200 / 2400 / 2440 / 2500 / 3050 mm Fil long 2400 / 2440 / 2500 x 1200 / 1220 / 1250 également disponible.	1525 mm x 3660 mm	< 1000 mm ± 1 mm 1000 - 2000 mm ± 2 mm > 2000 mm ± 3 mm	± 1 mm / 1000 mm

Valeurs de résistance et les propriétés techniques

- WP[®]-SPRUCE est marqué CE selon AVCP Système 2+.
- Conforme aux normes EN 1084, classe A et EN 13986, classe E1.
- Contreplaqué utilisable en milieu humide (EN 636-2).
- Classe de service 2 (EN 1995-1-1).
- Risque biologique classe 2 (EN 335-3).
- Réaction au feu classe D-s2, d0 (EN 13501-1).
- En ce qui concerne les valeurs techniques précises, merci de vous rapprocher de la déclaration de performance (DoP) du produit correspondant, sur le site www.woodpanels.fr.

Épaisseurs et poids

Épaisseur nominale (mm)	Nombre de plis		Épaisseurs (mm)		Poids (kg/m²) env.	
	Plis épais	Plis minces	Min.	Max.	Plis épais	Plis minces
5	-	3	4,8	5,6	-	2,6
9	3	5	8,8	9,5	4,1	4,5
12	5	7	11,5	12,5	5,5	6,4
15	5	7	14,3	15,3	6,8	7,3
18	7	9	17,1	18,1	8,6	8,7
21	7	11	20,0	20,9	9,7	10,3
24	9	13	22,9	23,7	11,0	11,0
27	9	13	25,2	26,8	12,0	13,3
30	-	15	28,1	29,9	-	14,5

Autres épaisseurs (jusqu'à 50 mm) et constructions disponibles sur demande.
 Dimensions et épaisseurs données pour une humidité du panneau de 8 à 10%.
 Les épaisseurs et tolérances sont conformes aux exigences de la norme EN 315.

Instructions de stockage

Les panneaux doivent être stockés à plat dans un endroit couvert et sec.

Instructions d'installation

Les panneaux peuvent être soumis à des variations dimensionnelles en raison de variations d'humidité dans l'air. Veuillez prévoir des joints de dilatation de 1 mm/m entre les panneaux lors de leur installation pour qu'ils permettent d'utiliser des outils manuels ordinaires.

Autres informations et certificats

Tous les contreplaqués WP sont fabriqués à partir de bois certifiés PEFC.

En effet, le bois est un matériau vivant et par conséquent chaque panneau est caractérisé par son aspect unique cela signifie qu'une photographie ou un simple échantillon ne peuvent pas représenter tous les panneaux, en termes de couleur, de nuance, de grain, de nœuds, etc...

Pour plus d'informations sur l'installation, l'entretien, l'élimination des panneaux, les questions environnementales, etc.
 Veuillez consulter le site www.woodpanels.tn.

TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES APPARTIENNENT
ET SONT SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

SFAX

☎ (+216) 71 100 801
 📍 Route Saltnia km 2,5 -
 Sfax - Tunisie

TUNIS

☎ (+216) 71 100 803
 📍 Route Bizerte km 8 -
 El Mnhla - Tunisie

✉ info@woodpanels.tn
 🌐 www.woodpanels.tn
 📱 WoodPanels By Hammami

